

湿気硬化型封孔剤 アルタッチ2500シリーズ

Moisture-curing type sealant ALTOUCH 2500 series



■特長・用途

アルタッチ2500は、湿気硬化型の塗布封孔剤です。塗布するだけで金属と強固に接着し、これまでの簡易封孔剤にない高い耐圧性能を発揮します。従来、封孔不可能であった組み立て後の品物をはじめ、ダイカスト鋳造品や耐圧部品の封孔処理にご使用頂けます。

■使用方法

- ①対象部分の水分、油分等の汚れを除去し乾いた状態にしてください。
- ②刷毛で数回、乾燥しないうちに重ね塗りしてください。
- ③開封後は、使い切ってください。やむを得ず保管する場合は、直ぐに密栓し、冷蔵保管してください。
- ④火気には十分ご注意ください。

■Characteristics and Application

ALTOUCH 2500 is a moisture-curing type brush application sealant. Once applied, it will adhere strongly to metals, showing high pressure proof property, not obtained before with other easy application type sealant. It can be used in sealing treatment of those assembled articles whose pores could not be sealed, die casting parts, and pressure resistant parts.

■Application method

- ①Remove dirt, such as moisture and oil, from the part where the product is applied, and leave there dried.
- ②Apply it with brush few times repeatedly, and before being dried.
- ③Once opened use up all. If some quantity are left invention and to be stored, it must immediately be stopped tightly, and must be kept refrigerated for storage.
- ④Give all necessary attentions to fire.

■性能比較表 / Performance comparison table



製品名 Product name	アルタッチ2500 ALTOUCH 2500	アルタッチ2600 ALTOUCH 2600
特長 Characteristic	高耐圧 High pressure resistance	高耐圧 High pressure resistance
成分 Composition	変性シリコン樹脂 Modified silicone resin	変性シリコン樹脂 Modified silicone resin
密度 Density	0.90~1.10g/cm ³	0.90~1.10g/cm ³
粘度 Viscosity	1~2mPa·s	1~2mPa·s
固形分 Solid content	100%	100%
使い方 How to use	刷毛塗り Brush	刷毛塗り Brush
硬化時間 Curing time	60分 60min	60分 60min
分解温度 Decomposition Temperature	250℃	250℃
ガソリン Gasoline	○	○
金属 Metal	○	○
樹脂 Plastic	○	○
ATF	○	○
LLC	○	○
モーターオイル Motor oil	○	○

■荷姿 / Packing style

製品名 Product name	容量 Capacity	包装 Packaging
アルタッチ2500 ALTOUCH 2500	Net.10g	褐色プリストル瓶 Brown colored bottle with brush cap
	Net.50g	褐色プリストル瓶 Brown colored bottle with brush cap
アルタッチ2600 ALTOUCH 2600	Net.5g	プリストル瓶 Bottle with brush cap